

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 641 821 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(21) Anmeldenummer: **94113046.0**(51) Int. Cl.⁶: **C08K 3/04, B41M 5/24,
C08L 101/00**(22) Anmeldetag: **22.08.94**(30) Priorität: **01.09.93 DE 4329395
27.12.93 DE 4344690**(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Brüningstrasse 50
D-65929 Frankfurt am Main (DE)**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.03.95 Patentblatt 95/10(72) Erfinder: **Kurz, Klaus, Dr.
In den Järgärten 13
D-65719 Hofheim (DE)**(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FR GB IE IT LI LU NL PT
SE**(54) **Pigmentierte Kunststoff-Formmasse und ihre Verwendung.**

(57) Eine Kunststoff-Formmasse besteht aus (a) mindestens einem organischen thermoplastischen Polymer, (b) mindestens einem mineralischen Schwarzpigment und (c) einem weiteren Farbmittel, das ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder ein polymerlöslicher Farbstoff ist, und gegebenenfalls (d) weiteren Zusatzstoffen. Verwendet wird diese Formmasse zur Herstellung von geformten Gegenständen, die mit Hilfe von Laser-Strahlung mit farbigen Zeichen versehen werden. Bei dem Verfahren zur Herstellung eines solchen Formkörpers wird die genannte Formmasse eingesetzt und der erhaltene Formkörper einer Laser-Strahlung mit einer Hauptwellenlänge von 1064 nm oder von 532 nm ausgesetzt.

EP 0 641 821 A1

Die Erfindung betrifft eine Kunststoff-Formmasse, die im wesentlichen aus mindestens einem organischen Polymer, mindestens einem kohlenstoffhaltigen Schwarzpigment und mindestens einem weiteren Farbmittel besteht, sowie die Verwendung einer solchen Kunststoff-Formmasse als Ausgangsmaterial für die Herstellung von geformten Gegenständen, die mit Hilfe von Laser-Strahlung bevorzugt mit farbigen Zeichen versehen werden können.

Es ist bekannt, Kunststoff-Oberflächen mittels Laser-Strahlung zu beschriften, wobei vorzugsweise ein Nd:YAG-Laser (Wellenlänge: 1064 nm) oder ein frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser (Wellenlänge: 532 nm) Verwendung findet. Dabei ist eine gezielt einstellbare Farbänderung nicht flexibel realisierbar: Im allgemeinen sind nur helle Schriften auf dunklem Hintergrund oder dunkle Schriften auf hellem Hintergrund möglich. So wird beispielsweise ein Schwarz-Weiß-Kontrast in Polyacetal, dem als Füllstoff Ruß oder Graphit, vorzugsweise in einer Konzentration von 0,08 bis 0,125 %, beigefügt wird, mit einem Laser-Strahl erzeugt. Der Kunststoff/Ruß- bzw. Graphit-Mischung kann noch ein optischer Auffeller beigemischt sein, der durch die Laser-Einwirkung nicht zerstört wird (EP-B-53 256).

Ferner sind Verfahren zur Beschriftung von hochmolekularem Material bekannt, das mindestens einen strahlungsempfindlichen, eine Verfärbung verursachenden Zusatzstoff enthält, wobei man als Energiestrahlung Laser-Licht, dessen Wellenlänge im nahen UV- und/oder sichtbaren und/oder nahen IR-Bereich liegt, und als Zusatzstoff mindestens ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder einen polymerlöslichen Farbstoff verwendet. Das hochmolekulare Material ist vor allem ein vollsynthetischer organischer Thermoplast, d. h. ein Kunststoff, der durch Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition hergestellt worden ist, z. B. Polyolefin, Polyester, Polyamid, Polyether und Polyacetal, oder auch ein Gemisch solcher Kunststoffe. Beispiele von anorganischen Pigmenten sind Weißpigmente, Metalloxide, Metallsulfide sowie Ruß und Graphit, wobei die metallhaltigen Pigmente bevorzugt sind. Die Menge des Zusatzstoffes beträgt 0,001 bis 10 Gew.-% (bezogen auf das hochmolekulare Material). Als Strahlungsquelle dienen gepulste Laser, z. B. Festkörper-Puls-Laser, mit Puls modifizierte Dauerstrich-Laser, Metaldampf-Laser und Halbleiter-Laser (EP-A 190 997).

Ebenfalls bekannt ist ein Verfahren zur Laser-Beschriftung von hochmolekularem organischem Material in Form von Gegenständen, Folien und Filmen, wonach das Material, das mindestens einen strahlungsempfindlichen ausbleichbaren Zusatzstoff und mindestens ein weniger strahlungs-

empfindlich nicht ausbleichend Verbindung enthält, einem Laser-Strahl ausgesetzt ist; dabei wird gepulstes Laser-Licht verwendet, dessen Wellenlänge im nahen UV- und/oder sichtbaren Bereich liegt, als ausbleichbar r Zusatzstoff wird mindestens ein Azo- und/oder Indanthronpigment eingesetzt, und als nicht ausbleichende Verbindung dient mindestens ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder ein polymerlöslicher Farbstoff. Das gepulste Laser-Licht wird hier insbesondere mit einem gepulsten oder pulsmodifizierten, frequenzverdoppelten Nd:YAG-Laser oder einem Metaldampf-Laser oder einem Excimer-Laser erzeugt (EP-A 327 508).

Nach den bekannten Verfahren können aber keine farbigen Markierungen auf dunklem Untergrund hergestellt werden. Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Standes der Technik zu umgehen.

Die Erfindung betrifft eine Kunststoff-Formmasse, die im wesentlichen aus (a) mindestens einem organischen, thermoplastischen Polymer, (b) mindestens einem mineralischen Schwarzpigment und (c) mindestens einem weiteren Farbmittel, welches ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder ein polymerlöslicher Farbstoff ist, besteht und (d) die Formmasse zusätzlich gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthält.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung der vorstehend beschriebenen Kunststoff-Formmasse als Material zur Herstellung von geformten Gegenständen, die mit Hilfe von Laser-Strahlung mit farbigen Zeichen versehen werden können.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines mit farbigen Zeichen versehenen Formkörpers durch die Einwirkung von Laser-Strahlung auf einen Gegenstand, der aus einer Kunststoff-Formmasse hergestellt wurde. Bei diesen Verfahren verwendet man eine Kunststoff-Formmasse, die zusammengesetzt ist aus

- (a) einem thermoplastischen Polymer,
- (b) einem mineralischen Schwarzpigment,
- (c) einem weiteren Farbmittel aus der Reihe der anorganischen und/oder organischen Pigmente und/oder einen polymerlöslichen Farbstoff und
- (d) gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen,

und setzt den Formkörper einer Laser-Strahlung mit einer Hauptwellenlänge von 1064 nm oder von 532 nm aus.

Es hat sich herausgestellt, daß unter Einsatz der mineralischen Schwarzpigmente besonders klare farbige Zeichen auf dunklem Hintergrund erreichbar sind.

Das Polymer (a), das gemäß der Erfindung verwendet wird, ist ein thermoplastisches Polymer, zum Beispiel Polyester (Polyethylenterephthalat und Polybutylenterephthalat), Polyamid, Polyvinylchlorid, Polyarylat, Polyarylsulfid, wie Polypheny-

lensulfid sowie Polyaryletherketon. Geeignet sind ferner Polyolefine, die gegebenenfalls Fluoratome enthalten, z. B. Polyethylen, Polypropylen und Polytetrafluorethylen, und Polymere mit Amid- oder Acetalgruppen in der Hauptkette; vorzugsweise aber Polyacetale, d. h. Oxymethylen-Homopolymere und Oxymethylen-Copolymere, die bevorzugt Oxyethylen-Einheiten als Cobausteine enthalten oder Polybutylenterephthalat. An Stelle eines einzelnen Polymers ist auch ein Gemisch verschiedener Polymere verwendbar.

Das Pigment (b) ist ein mineralisches Schwarzpigment mit elementarem Kohlenstoff, das unter den Bezeichnungen Knochenkohle, Knochen-schwarz oder Elfenbeinschwarz bekannt ist. Es wird durch ein spezielles Verkokungsverfahren aus Knochen oder Elfenbeinabfällen hergestellt, wobei sich die in den Substraten befindlichen organischen Anteile zersetzen und der gebildete Kohlenstoff als Pigment in einer Calciumphosphatmatrix eingelagert wird. Im allgemeinen enthält das mineralische Schwarzpigment 70 bis 90 Gew.-% Calciumphosphat und 10 bis 30 Gew.-% Kohlenstoff, vorzugsweise 75 bis 85 Gew.-% Calciumphosphat und 15 bis 25 Gew.-% Kohlenstoff. Der Anteil des Schwarzpigments in der Kunststoff-Formmasse beträgt 0,001 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 8 Gew.-%, insbesondere 0,2 bis 5 Gew.-%.

Die Dichte des Schwarzpigments liegt im Bereich von 2,3 bis 2,8 g/cm³, vorzugsweise von 2,4 bis 2,6 g/cm³. Besonders geeignet ist ein Schwarzpigment mit einem Teilchendurchmesser von 1 bis 50 µm, vorzugsweise von 2 bis 25 µm.

Das Farbmittel (c) ist ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder ein polymerlöslicher Farbstoff. Dabei sind als Farbmittel solche zu verwenden, die für die spezielle Kunststoff-Formmasse üblich und - bezüglich der sonstigen Gebrauchseigenschaften der Farbmittel (z. B. Migrationsverhalten, Lichtechtheit, thermische Stabilität) - geeignet sind. Diese sind in der Broschüre "Farbmittel von Hoechst für die Kunststoffindustrie" (Ausgabe 1993, Hoechst AG, Frankfurt am Main) beschrieben. Geeignete Farbmittel bei Verwendung einer Polyacetal-Formmasse sind z. B. Ultramarinblau, Chromtitanat, Manganviolett, Kupferphthalocyanin, Eisenoxid sowie Chinacridon- und Benzimidazol- Farbstoffe.

Je nach Verwendungszweck können der Formmasse noch weitere Stoffe zugefügt werden, beispielsweise Füllstoffe wie Kreide, Glimmer, Talkum, Feldspate, Wollastonit, Aluminiumsilikat, ferner Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Flammenschutzmittel, Hitzestabilisatoren, Verstärkungsmittel, wie Glasfasern, oder Verarbeitungshilfsmittel, welche bei der Verarbeitung von Kunststoffen üblich sind.

Die Herstellung der Formmasse gemäß der Erfindung kann nach den üblichen Verfahren erfol-

gen. So wird z. B. die Schwarzpigmentkomponente (b) und die Farbmittelkomponente (c) dem Kunststoffmaterial unter Verwendung von Extrudern, Misch- oder Mahlapparaten zugemischt. Die erhaltene Mischung wird dann nach an sich bekannten Verfahren wie Pressen, Gießen, Kalandrieren, Extrudieren oder durch Spritzguß in die gewünschte endgültige Form gebracht. Die Beschriftung mit dem Laser erfolgt derart, daß der Probenkörper in den Strahlengang eines gepulsten Lasers, z. B. eines Nd:YAG-Lasers oder frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers gebracht wird. Die Verwendung der Kunststoff-Formmasse gemäß der Erfindung kann auf solchen Gebieten erfolgen, wo bisher übliche Druckverfahren zur Beschriftung eingesetzt wurden. So kann das Verfahren zur Beschriftung bzw. Markierung von Formkörpern aus thermoplastischem Material in der Elektronik- und Kraftfahrzeugindustrie Anwendung finden, z. B. zur Kennzeichnung von Tastaturen, Gehäusen und Einzelteilen. Diese Gegenstände können mit Hilfe von Laser-Strahlung problemlos mit Zeichen versehen werden.

Beispiele

Die Beispiele wurden unter folgenden Bedingungen durchgeführt: In einem handelsüblichen Extruder (ZSK 28, Firma Werner und Pfleiderer, Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland) wurde ein homogenes Gemisch aus (a) einem thermoplastischen Polymer, (b) einem mineralischen Schwarzpigment und (c) einem Farbstoff hergestellt.

Aus der erhaltenen Formmasse wurden durch Spritzgießen plattenförmige Probenkörper hergestellt (120 mm x 80 mm x 2 mm). Die Probenkörper der Beispiele 1 bis 9 wurden der Strahlung eines Nd:YAG-Lasers der Wellenlänge 1064 nm ausgesetzt: Die Pulsfrequenz betrug 15 kHz bei einer Laserleistung von ca. 20 Watt. Das Beschriftungsfeld des Nd:YAG-Lasers hatte einen Durchmesser von 150 mm bei einem freien Arbeitsabstand von 180 mm. Während der Strahlungsdauer wurde der Laser-Strahl derart bewegt, daß auf den Probenkörpern Schriftzeichen entstanden. Je nach verwendetem Farbstoff entstanden farbige Schriftzeichen auf dunklem Hintergrund.

Als thermoplastische Polymere wurden verwendet:

a) "POM" - ein handelsübliches Polyacetal-Copolymer (98 Gew.-% Oxymethylen-Einheiten und 2 Gew.-% Oxyethylen-Einheiten) mit einem Schmelzindex MFI_{190/2,16} von 9 g/10 min nach DIN 53735 und einem Kristallitschmelzbereich von 164 bis 167 °C,

b) "PBT" - ein handelsübliches Polybutylenterephthalat mit einem Schmelzindex MVI_{250/2,16} von 25 cm³/10 min nach DIN 53735, Kristallitschmelzpunkt 220-225 °C (ASTM D 2133).

1) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Rotpigment (C.I. Pigment Red 209)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Rot auf dunklem Hintergrund.

2) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Gelbpigment (C.I. Pigment Yellow 180)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Gelb auf dunklem Hintergrund.

3) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Grünpigment (C.I. Pigment Green 7)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Grün auf dunklem Hintergrund.

4) Zusammensetzung der Formmasse:

98 Gew.-T. POM

2 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,4 Gew.-T. organisches Rotpigment (C.I. Pigment Red 209)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Rot auf dunklem Hintergrund.

5) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. PBT

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Rotpigment (C.I. Pigment Red 209)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Rot auf dunklem Hintergrund.

6) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. orangefarbiger Fluoreszenzfarbstoff (C.I. Pigment Solvent Orange 63)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Orange auf dunklem Hintergrund.

7) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. violetter Sublimationsfarbstoff (C.I. Pigment Solvent Violett 13)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Hellblau auf dunklem Hintergrund.

8) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Blaupigment (C.I. Pigment Blue 15:3)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Blau auf dunklem Hintergrund.

9) Zusammensetzung der Formmasse:

99 Gew.-T. POM

1 Gew.-T. mineralisches Schwarzpigment (C.I. Pigment Black 9)

0,2 Gew.-T. organisches Blaupigment (C.I. Pigment Blue 15:3)

0,2 Gew.-T. organisches Gelbpigment (C.I. Pigment Yellow 180)

Durch Laserbestrahlung erzeugte klare farbige Schriftzeichen:

Mischfarbe auf dunklem Hintergrund.

10) Zusammensetzung der Formmasse wie Beispiel 1.

Anstelle des Nd:YAG-Lasers der Wellenlänge 1064 nm wurde ein frequenzverdoppelter

Nd:YAG-Laser der Wellenlänge 532 nm (Pulsfrequenz 5 kHz, Leistung ca. 3 Watt) verwendet.

Es entstand eine klare rote Schrift auf dunklem Hintergrund.

Patentansprüche

1. Kunststoff-Formmasse, dadurch gekennzeichnet, daß sie (a) aus mindestens einem organischen thermoplastischen Polymer, (b) mindestens einem mineralischen Schwarzpigment und (c) mindestens einem weiteren Farbmittel, das ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder ein polymerlöslicher Farbstoff ist, besteht.

2. Kunststoff-Formmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das thermoplastische Polymer (a) Polyacetal, Polyester, verstärktes Polypropylen, Polyphenylensulfid oder ein flüssigkristalliner Copolyester ist.

3. Kunststoff-Formmasse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das thermoplastische Polymer (a) ein Polyoxymethylen ist, vorzugsweise ein Oxymethylencopolymer.

4. Kunststoff-Formmasse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das thermo-

plastische Polymer (a) ein Polybutylenterephthalat ist.

genständen, die mit Hilfe von Laser-Strahlung mit farbigen Zeichen versehen werden.

5. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des Pigments (b) 0,001 bis 10 Gew.-% (bezogen auf die Kunststoff-Formmasse) beträgt. 5
6. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Pigment (b) 70 bis 90 Gew.-% Calciumphosphat und 30 bis 10 Gew.-% Kohlenstoff enthält, wobei der Kohlenstoff in eine Matrix aus Calciumphosphat eingelagert ist. 10
15
7. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Teilchendurchmesser des Pigments (b) im Bereich von 1 bis 50 µm liegt. 20
8. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Pigment (b) im Gemisch mit einem Färbemittel (c), einem anorganischen und/oder organischen und/oder polymerlöslichen Farbstoff, vorliegt. 25
9. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Menge des Färbemittels (c) 0,001 bis 10 Gew.-% beträgt. 30
10. Verfahren zur Herstellung eines mit farbigen Zeichen versehenen Formkörpers aus einer Kunststoff-Formmasse durch Einwirkung von Laser-Strahlung, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Kunststoff-Formmasse einsetzt, die zusammengesetzt ist aus (a) mindestens einem organischen thermoplastischen Polymer, (b) mindestens einem mineralischen Schwarzpigment und (c) einem Färbemittel, das ein anorganisches und/oder organisches Pigment und/oder polymerlöslicher Farbstoff, ist, und den Formkörper einer Laser-Strahlung mit einer Hauptwellenlänge von 1064 nm oder von 532 nm aussetzt. 35
40
45
11. Kunststoff-Formmasse nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 oder Verfahren zur Herstellung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Formmasse gegebenenfalls (d) weitere Zusatzstoffe enthält. 50
55
12. Verwendung der Kunststoff-Formmasse gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11 als Material zur Herstellung von geformten Ge-



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 94 11 3046

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP-A-0 101 667 (CIBA-GIEBY) * Seite 2, Absatz 2 * * Seite 3, Absatz 1 * * Seite 4, Absatz 2 * * Seite 6, Zeile 3, Absatz 5; Beispiele * * Ansprüche 1-12 * ---	1,2,5, 7-9	C08K3/04 B41M5/24 C08L101/00
A	EP-A-0 400 305 (HULS AG) * Spalte 1, Zeile 18 - Zeile 23 * * Spalte 3, Zeile 4 - Zeile 8 * * Ansprüche 1-3 * ---	1,4,10, 12	
A	EP-A-0 522 370 (HOECHST AG) * Seite 1, Zeile 5 - Zeile 11 * * Seite 1, Zeile 37 - Zeile 41 * * Seite 3, Zeile 6 - Zeile 10 * * Ansprüche 1-6,8,9 * ---	1-3,6, 10,12	
A,D	EP-A-0 053 256 (SIEMENS AG) * Seite 2, Zeile 7 - Zeile 21 * * Seite 2, Zeile 33 - Zeile 36 * * Ansprüche 1-3 * -----	1-3,12	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) C08K B41M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 12. Dezember 1994	Prüfer Engel, S
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 Q3.82 (P04C01)